

Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR (Duo Systems)

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat Sunprimer Color ist eine Vorbehandlung mit UV-Schutz und Tiefenwirkung der Farbpigmente mittels Nanotechnologie für **Rubio Monocoat Exterior Oil**. Auf Wasserbasis. Schützt das Holz gegen Vergilbung. Verhindert Schimmelbildung und Pilzbildung sowie Verfärben und Abblättern des Holzes. **RMC Sunprimer Color** wird mit **RMC Decking Oil 2C** und **RMC Siding Oil** kombiniert.

RMC Sunprimer Color stärkt das Lignin des Holzes und bewahrt so das Holz vor Schäden infolge Photooxidation.

ANWENDUNG:

1. Nur auf völlig unbehandeltes Holz auftragen. Sollte noch eine ältere Schutzschicht vorhanden sein, muss diese zuvor unbedingt vollständig entfernt werden.
2. Die Oberfläche mit dem **RMC Exterior Wood Cleaner** säubern.
3. Die **RMC Sunprimer Color** mit Spritzpistole, Quastpinsel, Farbrolle oder Tuch auftragen.
4. So lange warten, bis sich die Oberfläche trocknen anfühlt.
5. Dann **RMC Decking Oil 2C** oder **RMC Siding Oil** auftragen

FARBE:

In einer breiten Palette an Holztönen und Farben erhältlich.

VERBRAUCH:

Der Verbrauch von **RMC Sunprimer Color** und **RMC Decking Oil 2C** unterliegt Veränderungen durch folgende unten aufgeführte Parameter:

1. Unterschiedliche Holzdicke: Je weicher das Holz, desto höher der Verbrauch.
2. Feuchtigkeitsgehalt des Holzes: Das Holz muss trocken sein. Mittel nicht auf Holz anwenden, dessen Feuchtigkeitsgehalt höher als 12 % beträgt.
3. Umgebungstemperatur: Die Umgebungstemperatur muss zwischen 15 °C und 27 °C bei einer relativen Luftfeuchte von weniger als 80 % betragen. Nicht unter voller Sonnenbestrahlung oder bei hohen Temperaturen auftragen.
4. Richtige Vorbereitung: Der Verbrauch ist davon abhängig, wie gut

das Holz geschmirgelt, gebürstet oder gehobelt wird.

RMC Sunprimer Color:

Bestimmung der Verbrauchsmenge: Das Holz muss vollständig mit **RMC Sunprimer Color** durchsättigt werden. Dabei die angegebenen Mengen nicht überschreiten.

RMC SUNPRIMER COLOR - Neues Holz:

Exotische Holzarten und Harthölzer: 1 l = +/- 20 - 35m2
(+/- 30 - 50 g/m2)

Harzhaltige Holzarten und Weichhölzer: 1 l = +/- 15_ 20m2
(+/- 50 - 60 g/m2)

RMC SUNPRIMER COLOR - Nach Restaurierung von Holz oder nach Anwendung von RMC Exterior Wood Cleaner

Die Restaurierung des Holzes muss nach allen Regeln der Kunst erfolgen und gemäß der für **Rubio Monocoat** gültigen Gebrauchsanweisungen.

Exotische Holzarten und Harthölzer: 1 l = +/- 15 - 25m2
(+/- 40 - 60 g/m2)

Harzhaltige Holzarten und Weichhölzer: 1 l = +/- 10 - 15m2
(+/- 60 - 100 g/m2)

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indikatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Psychischer Zustand (20°C): Flüssigkeit
Leicht viskos (< 50mPa.s bei 15°C, Brookfield RVT)
PH: 6 - 8 (bei 20°C)
Spezifisches Gewicht: 1,025 kg/L
Geruch: spezifisch

LAGERUNG:

Das Produkt kann 12 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.
Frostfrei aufbewahren.

VERPACKUNG:

0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 L.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

IHR VERTEILER:



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Datum TDS:10/0611

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

